

# SIAGLOSS

## Peinture Satinée en Dispersion aqueuse

- CARACTERISATION**
- NFT 36-005 Famille 1 - 7b2
  
- DESCRIPTION**
- Peinture satinée garnissante en dispersion aqueuse
  
- CARACTERISTIQUES**
- Recommandée pour les travaux d'intérieur et d'extérieur.
  
- RECOMMANDATIONS**
- Application sur ciment, enduit ou anciennes peintures
  
- PROPRIETES**
- Parfaitement lavable et lessivable  
Parfaitement lavable après 4 à 5 jours de séchage  
Bon pouvoir garnissant  
Excellente tenue aux intempéries et aux ultra-violets

### DONNEES TECHNIQUES

Aspect Satiné soyeux

Couvrant

Epaisseur recommandée		
	Sec	Humide
1 couche	45 µm	100 µm
2 couches	90 µm	200 µm

Rendement par couche			
20 Kg	10 L	2.5 L	0.5 L
± 130 m <sup>2</sup>	± 90 m <sup>2</sup>	± 20 m <sup>2</sup>	± 5 m <sup>2</sup>

Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, des conditions d'application, de l'aspect et de la rugosité du support à peindre.

Diluant Eau

Application Rouleau, brosse, pistolet

Temps de séchage

Film sec : 30 µm / température : 30°C	
Hors poussière	30 minutes
Recouvrable	1 heure 30

Les temps de séchage et de recouvrement dépendent de l'épaisseur du film appliqué, de la température, de l'humidité relative et de la ventilation.

Extrait sec	61 ± 2 % (en poids) 45 ± 2 % (en volume)
Densité	1,36 ± 0,05
Conditionnement	Bidons : 20Kg, 10L, 2.5L et 0.5L
Conservation	2 ans en emballage d'origine

---

## APPLICATION

Préparation	Les fonds doivent être sains, secs et propres à l'application. Elimination si nécessaire par meulage, piquage, grattage, brossage à la brosse métallique. Lessivage / matage des anciennes peintures adhérente
Primaire	ACRYLEX, SIATEC FIXATEUR en 1 couche
Finition	SIAGLOSS en 2 couches
Nettoyage des outils	Eau
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/L (2010) Ce produit contient au maximum 30g/L de COV.



## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Les bidons sont fournis avec des indications de sécurité qui doivent être observées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

- ❖ Se laver les mains après manipulation
- ❖ Se protéger les yeux des éclaboussures
- ❖ Ne pas manipuler à côté d'une flamme nue
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques
- ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout
- ❖ Bien aérer les locaux lors de l'utilisation

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un travail de mise au point, et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application, ou aux caractéristiques des supports, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59.1-59.2-59.3, et aux autres DTU en vigueur